



The Chemical Company

## GLENIUM® SKY 593 (FM)/(BV)

**Universelles robustes Fließmittel für den Transportbeton auf Basis von Polycarboxylatether**

- Einsatzbereich:** GLENIUM® SKY 593 (FM)/(BV) zeigt eine gute verflüssigende Wirkung sowie eine ausgezeichnete Konsistenzhaltung insbesondere in Betonen der Konsistenzklassen F 3 bis F 6 nach DIN EN 206. Es eignet sich auf Grund der hohen Robustheit besonders für den Einsatz im Transportbeton.
- Prüfungen/  
Zertifikate:** Fließmittel für Beton nach DIN EN 934-2: T 3.1/3.2,  
Betonverflüssiger nach DIN EN 934-2: T 2,  
Korrosionsverhalten: enthält nur Substanzen nach EN 934-1:2008, Anhang A.1  
Verwendung in Beton mit alkaliempfindlicher Gesteinskörnung entsprechend DIN V 20000-100, 8.2 (Alkaligehalt < 8,5 M%),  
entspricht den Anforderungen der ZTV-ING und der ZTV-StB 01.  
gemäß DVGW Arbeitsblatt W 347 und W 270 für die Herstellung von Beton in Kontakt mit Trinkwasser (Anwendungsbereich II und IV) geeignet.
- Wirkung:** GLENIUM® SKY 593 (FM)/(BV) bewirkt gegenüber herkömmlichen Hochleistungsfließmitteln eine deutlich bessere Dispergierung der Zementpartikel. Es entsteht ein sehr verarbeitungsfreundlicher Frischbeton mit hoher Stabilität. GLENIUM® SKY 593 (FM)/(BV) ermöglicht auf Grund seiner Molekülstruktur eine sehr gute Verflüssigung mit langanhaltender Wirkung. Gleichzeitig zeigt der Beton eine erhöhte Robustheit gegen Schwankungen der Temperatur, der Ausgangsstoffe und schwankenden Wassergehalten. Betone mit GLENIUM SKY® 593 (FM)/(BV) haben in einem breiten Dosierbereich ähnliche Konsistenzverläufe. Bei erhöhten Dosierungen von GLENIUM® SKY 593 (FM)/(BV) wird die Festigkeitsentwicklung insbesondere bei kalten Temperaturen in den ersten 24 Stunden verzögert. Das Zusatzmittel führt zu sehr guten Endfestigkeiten.
- Dosierung:** Empfohlener Dosierbereich: 0,2 – 3,0 M% vom Zementgewicht.  
Die im Einzelfall erforderliche Zugabemenge richtet sich nach den geforderten Betoneigenschaften und ist in einer Erstprüfung festzulegen.
- Verarbeitung:** Das Zusatzmittel sollte der Betonmischung mit dem Anmachwasser, vorzugsweise mit dem letzten Drittel, zugegeben werden. Für eine ausreichende Mischzeit nach Zugabe des Zusatzmittels muss in jedem Fall gesorgt werden.  
Die Anforderungen der DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 zur Verwendung von Betonzusatzmitteln sind zu beachten.
- Lagerung:** Vor Frost und Verunreinigungen schützen.  
Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.  
Bei der Lagerung ist die "Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe" (VAwS) zu beachten.
- Arbeitsschutz/  
Umweltverhalten:** GLENIUM® SKY 593 (FM)/(BV) ist kein Gefahrstoff im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.  
Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile bekannt. Beim Umgang mit dem Produkt sind die allgemeinen Vorschriften für Arbeitsschutz und -hygiene einzuhalten. Gegebenenfalls benetzte Kleidung entfernen, benetzte Haut mit Wasser spülen. Das Produkt ist schwach wassergefährdend, WGK 1 (Selbsteinstufung nach den Regeln der VwVwS vom 17. Mai 1999).  
GISCODE BZM 1.  
Sicherheitsdatenblatt beachten.



The Chemical Company

# GLENIUM® SKY 593 (FM)/(BV)

Universelles robustes Fließmittel für den Transportbeton auf Basis von Polycarboxylatether

**Lieferung:** Tankwagen, Container 1.000 kg, Fässer 220 kg, Kanister 25 kg.

## Technische Daten

Rohstoffbasis	Polycarboxylatether	
Farbe und Lieferform	braune Flüssigkeit	
Dichte (bei 20°C)	1,05 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>	
pH-Wert (bei 20°C)	6,5 ± 1,0	nach Herstellung
maximaler Chloridgehalt	0,10 M%	
maximaler Alkaligehalt	1,2 %, als Na <sub>2</sub> O-Äquivalent	

Stand: 24.07.2009 GP

Hinweis: Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien.  
Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

## BASF Construction Polymers GmbH Geschäftsbereich Betonzusatzmittel

Ernst-Thälmann-Straße 9  
39240 Glöthe  
Telefon: 03 92 66 / 98-310  
Telefax: 03 92 66 / 98-351

Internet: [www.basf-cc.de](http://www.basf-cc.de)